

	КР – ONK6	JH1591	№ док.	Додаток № 1 Порядку DS.3.001
			Редакція	1
			Дата видачі	10.06.2024
			Сторінка	1 з 1
Картка продукту: брухт сталевий для переробки ONK6			Оновлення	

ОПИС: Брухт сталевий непакований, призначений для переробки на прес-ножицях товщиною понад 6 мм і розмірами до 8 x 0,8 x 0,8 м. Зустрічається у вигляді профільних виробів, профілів, труб, листів тощо, товщиною понад 6 мм. Він не повинен містити тросів, дротів і труб Ø понад 800 мм (труби понад 800 мм підходять для різання пальником). Він не повинен містити брухт твердістю понад 45 HRC, наприклад, типу HARDOX. Не повинен містити чавунного брухту. Без будь-яких небезпечних матеріалів (нерозірваних боєприпасів, закритих резервуарів, амортизаторів) бетону, стружки, видимої міді, олова, свинцю та сміття. Брухт повинен відповідати вимогам Порядку класифікації брухту DS.3.001.

ГЕОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БРУХТУ:

Клас брухту	Опис брухту	Розміри тах [м]	Насипна маса [Мг/м³]	Домішки (невідокремлювані) [%]
ONK6	Сталевий брухт для переробки товщиною ≥ 6 мм.	8 x 0,8 x 0,8	≥0,5	2,0 %



ХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Хімічний склад, [%], тах											
Sn	Mn	Si	S	P	Cu	Cr	Ni	Mo	V	W	Co
	1,50	0,40	0,005	0,010	0,3	0,40	0,30	0,10	0,40	0,10	0,10

ПРИЗНАЧЕННЯ: Після переробки на прес-ножицях утворюється шихтовий брухт OWK6.

